



## SPEC PVC - TRÅD

### Plastbelagt flettverk:

Høyde:	320-4000 mm
Maskevidde:	50 mm. Faktiska maskbredd är 56 mm = diagonal på 79 mm, dvs en ½ maske er 39,5mm
Tråd diameter:	2,5 / 3,0 mm
Strekfasthet:	Rm 500-600 N/ mm <sup>2</sup>
Belegg:	Zink 60-80g/m <sup>2</sup> + sintering
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

### Plastbelagt bølgetråd (topp/bunn tråd)

Betegnelse:	PB 4045
Tråddiam.:	4,0 / 4,5 mm
Strekfasthet:	Rm 600 – 850 N/mm <sup>2</sup> .
Belegg:	60 - 80 g/m <sup>2</sup> + PE Coating
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

### Plastbelagt bendsletråd (festetråd)

Betegnelse:	PG 2025
Tråddiam.:	2,0 / 2,5 mm
Vekt:	10 kg pr 100 m
Strekfasthet:	Rm 450 – 550 N/mm <sup>2</sup> .
Belegg:	60-80g/m <sup>2</sup> + sintering
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

### Plastbelagt sytråd

Betegnelse:	PG 1418
Tråddiam.:	1,4 / 1,8 mm
Strekfasthet:	Rm 300 – 550 N/mm <sup>2</sup> .
Belegg:	60-80g/m <sup>2</sup> + sintering
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

### Skader og vedlikehold

Gjerdemateriellet trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold. Dog vil ytre påkjenninger / forurensning kunne medføre slitasje og skade på gjerdet og et generelt vedlikehold anbefales for å forhindre at større skader utvikles over tid.

Ved skader på overflaten ( galvaniseringen ), vil overflatens korrosjonshindrende egenskaper være svekket.

Overflateskade utbedres med Jernoksyderende primer, Zinkspray eller Galvafroid.

### Garantitid

VFZ, 20 års garantitid mot korrosjon under normale forhold og uten skader på overflate.

PVC, Belegg, 10 års garantitid mot korrosjon under normale forhold og uten skader på overflate.